
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
58400.1—
2019

Дороги автомобильные общего пользования

МАТЕРИАЛЫ ВЯЖУЩИЕ НЕФТЯНЫЕ БИТУМНЫЕ

Технические условия с учетом
температурного диапазона эксплуатации

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией «Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса» (АНО «НИИ ТСК»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации № 418 «Дорожное хозяйство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июня 2019 г. № 321-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ДЕЙСТВУЕТ ВЗАМЕН ПНСТ 85—2016

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2019

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Классификация	2
5 Технические требования	3
6 Требования безопасности и охраны окружающей среды	8
7 Правила приемки	8
8 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	9
9 Гарантии изготовителя	9
Приложение А (обязательное) Марки и соответствующие технические требования по физико-химическим показателям качества битумных вяжущих	10

В каком месте	Должно быть												
	Показатели качества и требования для битумного вяжущего, состаренного по методу РAV												
	100												По ГОСТ Р 58400.5
Раздел 5. Таблица 1. Страница 6	Температура старения по РAV, °C												
	31	28	25	22	19	16	13	10	7	4	1	−2	По ГОСТ Р 58400.10
	Усталостная устойчивость ($G^* \cdot \sin \delta$) не более 5000 кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, °C												
	Низкотемпературная устойчивость: Жесткость S не более 300 МПа и параметр m не менее 0,3, при температуре испытания, °C либо Температура растрескивания, °C, не выше	0	−6	−12	−18	−24	−30	0	−6	−12	−18	−24	По ГОСТ Р 58400.8 или ГОСТ Р 58400.9
		−10	−16	−22	−28	−34	−40	−10	−16	−22	−28	−34	ГОСТ Р 58400.11

Дороги автомобильные общего пользования

МАТЕРИАЛЫ ВЯЖУЩИЕ НЕФТЯНЫЕ БИТУМНЫЕ**Технические условия с учетом температурного диапазона эксплуатации**Automobile roads of general use. Petroleum-based bitumen binder.
Specifications based on operational temperature range

Дата введения — 2019—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на нефтяные битумные вяжущие материалы (далее — битумные вяжущие), применяемые в качестве вяжущего материала при строительстве, ремонте и реконструкции дорожных покрытий и оснований.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
- ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
- ГОСТ 12.1.014 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками
- ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
- ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
- ГОСТ 12.4.131 Халаты женские. Технические условия
- ГОСТ 12.4.132 Халаты мужские. Технические условия
- ГОСТ 12.4.252 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний
- ГОСТ 1510 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
- ГОСТ 2517 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб
- ГОСТ 33135 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растворимости
- ГОСТ 33137 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром
- ГОСТ 33140 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT)
- ГОСТ 33141 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда
- ГОСТ Р 58400.3 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Порядок определения марки
- ГОСТ Р 58400.5 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод старения под действием давления и температуры (PAV)

ГОСТ Р 58400.8 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения жесткости и ползучести битума при отрицательных температурах с помощью реометра, изгибающего балочку (BBR)

ГОСТ Р 58400.9 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения низкотемпературных свойств с использованием динамического сдвигового реометра (DSR)

ГОСТ Р 58400.10 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения свойств с использованием динамического сдвигового реометра (DSR)

ГОСТ Р 58400.11 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения температуры растрескивания при помощи устройства ABCD

Примечание — При применении настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения национального стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 битумное вяжущее (bitumen binder): Органический вяжущий материал, производимый из продуктов переработки нефти с добавлением при необходимости органических модифицирующих добавок.

3.2 старение (aging): Изменение свойств битумного вяжущего в процессе эксплуатации или в лабораторных условиях в соответствии с методами старения.

3.3 расчетные температуры (максимальная и минимальная) слоя [determined temperatures (maximum and minimum) layer]: Прогнозируемые эксплуатационные температуры (максимальная и минимальная) конструктивного слоя дорожной одежды.

Примечание — Допускается определение расчетных температур слоя дорожного покрытия по методикам в соответствии с ГОСТ Р 58400.3, а также в соответствии с специализированными документами, регламентирующими определение данных температур.

3.4 верхнее значение марки X (high temperature grade of the bitumen binder X): Значение, численно равное максимальной допустимой температуре эксплуатации битумного вяжущего.

3.5 нижнее значение марки Y (low temperature grade of the bitumen binder Y): Значение, численно равное минимальной допустимой температуре эксплуатации битумного вяжущего.

3.6 температурный диапазон эксплуатации: Диапазон температур, в котором битумное вяжущее способно сохранять необходимые свойства.

Примечание — Границы диапазона определяют верхним и нижним значениями марки битумного вяжущего. Ширину диапазона определяют разностью между верхним X и нижним Y значениями марки битумного вяжущего ($R = X - Y$).

4 Классификация

В настоящем стандарте приведена классификация битумных вяжущих и нормативные требования по физико-химическим показателям качества.

4.1 В зависимости от максимальной и минимальной расчетных температур слоя дорожного покрытия, допустимых при эксплуатации, битумные вяжущие подразделяют на марки PG $X \pm Y$, где X и Y — верхнее и нижнее значения марки соответственно.

4.2 Значения марок и соответствующие технические требования по физико-химическим показателям качества битумных вяжущих приведены в таблице 1.

Примечание — Допускаются иные значения марок и технические требования по физико-химическим показателям качества битумных вяжущих в соответствии с приложением А.

4.3 Правила применения настоящего стандарта для определения или подтверждения классификационной марки битумного вяжущего регламентированы ГОСТ Р 58400.3.

5 Технические требования

5.1 Основные характеристики

Битумное вяжущее должно соответствовать нормативным требованиям по физико-химическим показателям качества, приведенным в таблице 1.

5.2 Требования к битумным вяжущим и компонентам

Допускается модификация битумных вяжущих с применением модифицирующих добавок, которые возможно использовать на любых этапах изготовления битумного вяжущего.

Модифицирующие добавки должны представлять собой органический материал стабильного качества.

Примечание — Модифицирующие добавки используют путем растворения или диспергирования в битумном вяжущем. При модификации битумных вяжущих модифицирующие добавки могут вступать в химические реакции. В случае согласования с потребителем допускается применение неорганических модификаторов.

Битумное вяжущее должно иметь растворимость не менее 99,0 %, определенную в соответствии с ГОСТ 33135. Изготовитель должен гарантировать соблюдение данного требования.

Настоящий стандарт применим для битумных вяжущих материалов при условии, что размеры дискретных частиц битумного вяжущего не превышают 250 мкм. Выполнение данного условия должно быть обеспечено технологией изготовления битумного вяжущего.

Таблица 1 – Физико-химические показатели качества к маркам битумных вяжущих материалов

Классификационные характеристики марок	PG	X	34				40				Метод испытаний
			Y	-34	-40	-46	-28	-34	-40	-46	
Максимальная расчетная температура слоя, °С, ниже											
Минимальная расчетная температура слоя, °С, выше											
Показатели качества и требования для исходного битумного вяжущего											
Температура вспышки, °С, не ниже	230										По ГОСТ 33141
Динамическая вязкость не более 3 Па · с, при температуре испытания, °С	135										По ГОСТ 33137
Сдвиговая устойчивость ($G^*/\sin \delta$) не менее 1 кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, °С	34										По ГОСТ Р 58400.10
Показатели качества и требования для битумного вяжущего, состаренного по методу RTFOT											
Изменение массы после старения, %, не более	±1										По ГОСТ 33140
Сдвиговая устойчивость ($G^*/\sin \delta$) не менее 2,2 кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, °С	34										По ГОСТ Р 58400.10
Показатели качества и требования для битумного вяжущего, состаренного по методу PAV											
Температура старения по PAV, °С	90										По ГОСТ Р 58400.5
Усталостная устойчивость ($G^* \cdot \sin \delta$) не более 5000 кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, °С	4	1	-2	10	7	4	1				По ГОСТ Р 58400.10
Низкотемпературная устойчивость: жесткость S не более 300 МПа и параметр m не менее 0,3, при температуре испытания, °С либо Температура растрескивания, °С, не выше	-24	-30	-36	-18	-24	-30	-36	-28	-34	-40	По ГОСТ Р 58400.8 или ГОСТ Р 58400.9 По ГОСТ Р 58400.11

Продолжение таблицы 1

Классификационные характеристики марок	РД	Х	46		52						58				Метод испытаний					
			-34	-40	-46	-10	-16	-22	-28	-34	-40	-46	-18	-22		-28	-34	-40		
Максимальная расчетная температура слоя, °С, ниже		46		52												58				
Минимальная расчетная температура слоя, °С, выше		-34	-40	-46	-10	-16	-22	-28	-34	-40	-46	-18	-22	-28	-34	-40				
Показатели качества и требования для исходного битумного вяжущего																				
Температура вспышки, °С, не ниже		230															По ГОСТ 33141			
Динамическая вязкость не более 3 Па·с, при температуре испытания, °С		135															По ГОСТ 33137			
Сдвиговая устойчивость ($G^*/\sin \delta$) не менее 1 кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, °С		46		52												58				По ГОСТ Р 58400.10
Показатели качества и требования для битумного вяжущего, состаренного по методу RTFOT																				
Изменение массы после старения, %, не более		±1															ГОСТ 33140			
Сдвиговая устойчивость ($G^*/\sin \delta$) не менее 2,2 кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, °С		46		52												58				По ГОСТ Р 58400.10
Показатели качества и требования для битумного вяжущего, состаренного по методу PAV																				
Температура старения по PAV, °С		90		90												100				По ГОСТ Р 58400.5
Усталостная устойчивость ($G^* \cdot \sin \delta$) не более 5000 кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, °С		10	7	4	25	22	19	16	13	10	7	25	22	19	16	13	По ГОСТ Р 58400.10			
Низкотемпературная устойчивость: жесткость S не более 300 МПа и параметр m не менее 0,3, при температуре испытания, °С, либо температура растрескивания, °С не выше		-24	-30	-36	0	-6	-12	-18	-24	-30	-36	-6	-12	-18	-24	-30	По ГОСТ Р 58400.8 или ГОСТ Р 58400.9			
		-34	-40	-46	-10	-16	-22	-28	-34	-40	-46	-16	-22	-28	-34	-40	ГОСТ Р 58400.11			

в) Продолжение таблицы 1

Классификационные характеристики марок	PG	X	64						70						Метод испытаний
			Y	-10	-16	-22	-28	-34	-40	-10	-16	-22	-28	-34	
Максимальная расчетная температура слоя, °C, ниже			64												70
Минимальная расчетная температура слоя, °C, выше			-10	-15	-22	-28	-34	-40	-10	-16	-22	-28	-34	-40	
Показатели качества и требования для исходного битумного вяжущего															
Температура вспышки, °C, не ниже			230												По ГОСТ 33141
Динамическая вязкость не более 3 Па·с, при температуре испытания, °C			135												По ГОСТ 33137
Сдвиговая устойчивость ($G'/\sin \delta$) не менее 1 кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, °C			64						70						По ГОСТ Р 58400.10
Показатели качества и требования для битумного вяжущего, состаренного по методу RTFOT															
Изменение массы после старения, не более, %			±1												По ГОСТ 33140
Сдвиговая устойчивость ($G'/\sin \delta$) не менее 2,2 кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, °C			64						70						По ГОСТ Р 58400.10
Показатели качества и требования для битумного вяжущего, состаренного по методу PAV															
Температура старения по PAV, °C			100												По ГОСТ Р 58400.5
Усталостная устойчивость ($G' \cdot \sin \delta$) не более 5000 кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, °C			31	28	25	22	19	16	34	31	28	25	22	19	По ГОСТ Р 58400.10
Низкотемпературная устойчивость: жесткость S не более 300 МПа и параметр m не менее 0,3, при температуре испытания, °C либо Температура растрескивания не выше, °C			0	-6	-12	-18	-24	-30	0	-6	-12	-18	-24	-30	По ГОСТ Р 58400.8 или ГОСТ Р 58400.9
			-10	-16	-22	-28	-34	-40	-10	-16	-22	-28	-34	-40	ГОСТ Р 58400.11

Окончание таблицы 1

Классификационные характеристики марок	PG	X	76				82				Метод испытаний			
			Y	-10	-16	-22	-28	-34	-10	-16		-22	-28	-34
Показатели качества и требования для исходного битумного вяжущего														
Максимальная расчетная температура слоя, °C, ниже			76			82								
Минимальная расчетная температура слоя, °C, выше			-10	-16	-22	-28	-34	-10	-16	-22	-28	-34		
Показатели качества и требования для битумного вяжущего, состаренного по методу RTFOT														
Температура вспышки, °C, не ниже			230										По ГОСТ 33141	
Динамическая вязкость не более 3 Па · с, при температуре испытания, °C			135										По ГОСТ 33137	
Сдвиговая устойчивость ($G^*/\sin \delta$) не менее 1 кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, °C			76				82				По ГОСТ Р 58400.10			
Показатели качества и требования для битумного вяжущего, состаренного по методу RTFOT														
Изменение массы после старения, %, не более			±1										По ГОСТ 33140	
Сдвиговая устойчивость ($G^*/\sin \delta$) не менее 2,2 кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, °C			76				82				По ГОСТ Р 58400.10			
Показатели качества и требования для битумного вяжущего, состаренного по методу PAV														
Температура старения по PAV, °C			110										По ГОСТ Р 58400.5	
Усталостная устойчивость ($G^* \cdot \sin \delta$) не более 5000 кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, °C			37	34	31	28	25	40	37	34	31	28	По ГОСТ Р 58400.10	
Низкотемпературная устойчивость: жесткость S не более 300 МПа и параметр m не менее 0,3, при температуре испытания, °C либо			0	-6	-12	-18	-24	0	-6	-12	-18	-24	По ГОСТ Р 58400.8 или ГОСТ Р 58400.9	
Температура растрескивания не выше, °C			-10	-16	-22	-28	-34	-10	-16	-22	-28	-34	ГОСТ Р 58400.11	

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1 Битумные вяжущие являются горючими веществами с температурой вспышки выше 220 °С и минимальной температурой самовоспламенения 368 °С по ГОСТ 12.1.044.

6.2 Предельно допустимая концентрация паров углеводородов битумных вяжущих в воздухе рабочей зоны 300 мг/м³ в соответствии с ГОСТ 12.1.005. Содержание паров углеводородов в воздушной среде определяют по ГОСТ 12.1.014.

6.3 Битумные вяжущие являются малоопасными веществами и по степени воздействия на организм человека относятся к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

6.4 При работе с битумными вяжущими следует применять средства индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке. При попадании расплавленного битумного вяжущего на кожу человека пораженное место необходимо охлаждать под проточной водой. Битумное вяжущее с кожи не удаляют, так как оно образует защитный стерильный барьер на пораженной коже. Пострадавшего следует немедленно отправить в лечебное медицинское учреждение. При попадании на слизистую оболочку глаз следует обильно промыть их водой и немедленно обратиться к врачу.

6.5 Помещение, в котором проводят работы с битумным вяжущим, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

6.6 При загорании небольших количеств битумного вяжущего его следует тушить песком, кошмой или пенным огнетушителем. Развившиеся пожары битумного вяжущего следует тушить пенной струей.

6.7 При работе с битумами используют специальную защитную одежду по ГОСТ 12.4.131 или ГОСТ 12.4.132. Для защиты рук используют перчатки по ГОСТ 12.4.252.

6.8 При выполнении измерений соблюдают правила по электробезопасности по ГОСТ 12.1.019 и инструкции по эксплуатации оборудования.

6.9 Эффективными мерами защиты природной среды является герметизация оборудования и предотвращение разливов битумного вяжущего.

6.10 Испытанный материал утилизируют в соответствии с рекомендациями паспорта безопасности химической продукции.

7 Правила приемки

7.1 Битумные вяжущие принимают партиями. Прием-сдаточным испытаниям подвергают каждую партию битумных вяжущих.

Партией считают любое однородное по физико-химическим показателям количество битумного вяжущего, не более объема расходной емкости битумного производства, сопровождаемое одним документом о качестве.

7.2 Отбор проб материала следует проводить в соответствии с ГОСТ 2517.

7.3 Для контроля качества и приемки битумных вяжущих установлены следующие виды испытаний:

- прием-сдаточные;
- периодические.

Периодичность испытаний и определяемые показатели при прием-сдаточных и периодических испытаниях приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Вид испытания		
	Прием-сдаточное	Периодическое	
	Для каждой партии	Не реже одного раза в 15 дней	Не реже одного раза в 30 дней
Температура вспышки	—	—	+
Динамическая вязкость	+	—	—
Сдвиговая устойчивость исходного битумного вяжущего	+	—	—
Изменение массы после старения	+	—	—

Окончание таблицы 2

Наименование показателя	Вид испытания		
	Приемо-сдаточное	Периодическое	
	Для каждой партии	Не реже одного раза в 15 дней	Не реже одного раза в 30 дней
Сдвиговая устойчивость битумного вяжущего, состаренного по методу RTFOT	+	+	—
Усталостная устойчивость	—	+	—
Низкотемпературная устойчивость	—	+	—
Примечание — «+» — определение обязательно, «—» — определение не обязательно.			

7.4 Приемо-сдаточные испытания проводят с целью обеспечения контроля соответствия производимого материала требованиям настоящего стандарта и определения возможности его приемки.

7.5 Периодические испытания проводят для периодического подтверждения качества производимого материала, а также стабильности технологического процесса производства.

7.6 Входной контроль осуществляют по показателям физико-химических свойств таблицы 1. Объем испытаний при входном контроле определяет потребитель.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей допускается проведение повторных испытаний вновь отобранной пробы, взятой из той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

7.7 При разногласиях в оценке качества материала по спорным показателям выполняют арбитражный анализ в независимой лаборатории. Окончательное заключение устанавливают по результатам арбитражного анализа.

7.8 Если при приемо-сдаточных испытаниях использовались результаты по жесткости S и параметру m , то арбитражным методом устанавливают соответствие ГОСТ Р 58400.8.

Если при приемо-сдаточных испытаниях использовались результаты по температуре растрескивания, то арбитражным методом устанавливают соответствие ГОСТ Р 58400.11.

8 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Упаковку, маркировку, транспортирование и хранение битумных вяжущих необходимо проводить в соответствии с ГОСТ 1510 со следующими дополнениями:

- допускается упаковывать и хранить битумные вяжущие в разовой, жесткой, штабелируемой, кубической транспортной таре;

- по согласованию с потребителем допускается транспортировать битумные вяжущие автомобильным, железнодорожным, речным, морским транспортом и смешанными перевозками в разовой, жесткой, штабелируемой, кубической транспортной таре.

Битумные вяжущие, транспортируемые в твердом (при температуре окружающей среды) состоянии, не классифицируют и не маркируют как опасный груз.

Условия и температуру хранения и транспортирования устанавливает производитель. Температура хранения и транспортирования не должна превышать 200 °C.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества битумных вяжущих требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения битумов — один год со дня изготовления.

Дополнительную контрольную пробу (арбитражную пробу) на каждую партию битумного вяжущего отбирают в количестве не менее 1,5 кг, по согласованию с потребителем, опечатывают и хранят в течение гарантийного срока.

9.3 По истечении гарантийного срока перед использованием битумное вяжущее может быть проверено на соответствие требованиям настоящего стандарта и в случае положительного результата допускается его использование.

Приложение А
(обязательное)

**Марки и соответствующие технические требования
по физико-химическим показателям качества битумных вяжущих**

А.1 Битумное вяжущее должно соответствовать нормативным требованиям по физико-химическим показателям качества, приведенным в таблице А.1.

Таблица А.1 — Физико-химические показатели качества к маркам битумных вяжущих материалов

Классификационные характеристики марок		PG X · Y	Методы испытаний
Максимальная расчетная температура слоя, °С, ниже		X	
Минимальная расчетная температура слоя, °С, выше		Y	
Показатели качества и требования для исходного битумного вяжущего			
Температура вспышки, °С, не ниже		230	По ГОСТ 33141
Динамическая вязкость не более 3 Па · с, при температуре испытания, °С		135	По ГОСТ 33137
Сдвиговая устойчивость ($G^*/\sin \delta$) не менее 1 кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, °С		X	По ГОСТ Р 58400.10
Показатели качества и требования для битумного вяжущего состаренного по методу RTFOT			
Изменение массы после старения, %, не более		±1	ГОСТ 33140
Сдвиговая устойчивость ($G^*/\sin \delta$) не менее 2,2 кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, °С		X	По ГОСТ Р 58400.10
Показатели качества и требования для битумного вяжущего подготовленного по методу PAV			
Температура старения по PAV, °С	при $X \leq 52$	90	По ГОСТ Р 58400.5
	при $52 < X < 76$	100	
	при $X \geq 76$	110	
Усталостная устойчивость ($G^* \cdot \sin \delta$) не более 5000 кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, °С		$\frac{X - Y }{2} + 4$	По ГОСТ Р 58400.10
Низкотемпературная устойчивость: жесткость S не более 300 МПа и параметр m не менее 0,3, при температуре испытания, °С либо Температура растрескивания не выше, °С		Y + 10 Y	По ГОСТ Р 58400.8 или ГОСТ Р 58400.9 ГОСТ Р 58400.11

УДК 625.7/.8:006.3/.8:006.354

ОКС 93.080.20

Ключевые слова: битумные вяжущие, классификация, технические требования, марка PG, правила приемки

БЗ 7—2019/149

Редактор *Н.В. Таланова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.С. Кабацова*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 25.06.2019. Подписано в печать 02.07.2019. Формат 60×84^{1/8}. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,70.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru